Produktdatenblatt SynTherm® HV-D Seite 1 SynFlex Elektro GmbH Auf den Kreuzen 24 D-32825 Blomberg Germany Telefon +49-5235-968-0 E-Mail info@synflex.de



## SynTherm® HV-D

SynTherm® HV-D ist speziell für Hochspannungs- und Leistungselektronikanwendungen geeignet. Hervorragende Hydrolysebeständigkeit und hervorragende CTI-Werte zusammen mit ausgezeichneten elektrischen Eigenschaften sind die Hauptvorteile beim Einsatz von SynTherm® HV-D.

Der Trend zu höheren Systemspannungen erhöht das Risiko von Kurzschlüssen und Kriechströmen und stellt Ingenieure vor die Herausforderung, zuverlässige und sichere Lösungen zu entwickeln. Wenn die Kriechströme ein kritischer Faktor sind, ist SynTherm® HV-D eine ideale Lösung, um die erforderliche elektrische Sicherheit zu gewährleisten.

## Eigenschaften

- Entflammbarkeit UL 94 VTM-0
- Ausgezeichnete Kriechstromfestigkeit (IEC 60112:2020)
- · Hervorragende chemische Beständigkeit und Hydrolysebeständigkeit
- Ideal zur Kombination mit Wärmeleitmaterialien zur Erhöhung der Kriechstrecken
- Auch erhältlich mit Corona-Behandlung für Beschichtungen zum Bedrucken
- Auch klebend verfügbar

## **Anwendung**

- Batterie-Anwendungen
- E-Mobilität Anwendungen
- Hochvolt- Inverter
- Leistungselektronik







SynFlex Elektro GmbH Auf den Kreuzen 24 D-32825 Blomberg Germany Telefon +49-5235-968-0 E-Mail info@synflex.de



Mechanisch	Einheit	Test Methode	SynTherm® HV-D	SynTherm® HV-D	SynTherm® HV-D	SynTherm® HV-D
Dicke	μm	DIN EN ISO 527	50	100	150	250
Zugfestigkeit längs	MPa	DIN EN ISO 527	55	55	55	55
Zugfestigkeit quer	MPa	DIN EN ISO 527	55	55	55	55
Bruchdehnung längs	%	DIN EN ISO 527	450	500	500	550
Bruchdehnung quer	%	DIN EN ISO 527	500	500	500	550

Flatetata da						
Elektrisch						
Maximale Prüfspannung (IPT)		IEC 60587	tbd	tbd	tbd	Class 2A - 4,25 kV
Kriechstrom- festigkeit (CTI)	V	IEC 60112:2 020	>=600	>=600	>=600	>=600
Durchschlag- spannung	kV	IEC 60674 - 2	tbd	17	21	29
Physikalisch						
Entflammbar- keitsklasse	-	ANSI VTM	tbd	VTM-0	VTM-0	VTM-0
Thermische Leitfähigkeit	W/mK	C177	0,238	0,238	0,238	0,238
Flächengewicht	g/m²	DIN EN ISO 536	87,5	175	262	437
Betriebs- temperatur	°C	-	-50/150	-50/150	-50/150	-50/150
Max. Temperatur	°C	-	175 / <2h	175 / <2h	175 / <2h	175 / <2h







