

---

## SynTape® F/ PS.30

SynTape® F/ PS.30 ist ein glasfadenverstärktes Polyester-Klebeband mit Acrylatklebstoff.

---

### Eigenschaften

Das Polyesterklebeband SynTape® F/ PS.30 besitzt eine sehr hohe Reißfestigkeit und verfügt über gute Tränkmittelbeständigkeit.

---

### Anwendung

Es kann als Abschlussbandage, zum Abkleben des Wickelanfanges und -endes, Abkleben von Zuleitungen sowie zur Zugentlastung (mechanische Verstärkungen) verwendet werden.

---

### Lieferformen

- Breite: ab 2,5 mm, in Abstufungen von 0,1 mm
- Standardlänge: 50 m
- Kerndurchmesser: 76 mm (3")
- Sonderbreiten auf Anfrage

---

### Kleber

Acrylat

---

### Kleband

Einseitig

---

### Lagerung

6 Monate bei Raumtemperatur. Klebebänder sollten stets kühl und trocken bei ca. 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Die Lagerzeit sollte im Allgemeinen 6 Monate nicht überschreiten.

| Allgemein                                  | Einheit |                                    |
|--------------------------------------------|---------|------------------------------------|
| Typ/ Bestellangabe                         |         | F/ PS.30                           |
| Standardfarben                             |         | transluzent                        |
| Träger                                     |         | Glasfaserverstärkte Polyesterfolie |
| Trägerstärke                               | mm      | 0,100                              |
| Klebstoffart                               |         | Acrylat                            |
| Gesamtstärke                               | mm      | 0,175                              |
| Reißkraft                                  | N/cm    | 550                                |
| Reißdehnung                                | %       | 5                                  |
| Klebevermögen / Abziehkraft von der Platte | N/cm    | 6,0                                |
| Durchschlagsspannung                       | kV      | 5                                  |
| Wärmeklasse                                |         | 155 °C/ F                          |
| UL FILE NO.                                |         | E 178 430                          |
| Elektrolyt. Korrosionskennwert             |         | 1                                  |

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese Produktinformation dient nicht als Spezifikation und stellt keine Beschaffenheitsvereinbarung/ Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinne dar. Die angegebenen Daten sind typische Werte, Abweichungen sind aus produktions- als auch anwendungstechnischen Gründen nicht auszuschließen. Diese sind an Fachleute gerichtet, die sie nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine günstigen Ergebnisse und übernehmen keine Verpflichtung oder Haftung für die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt werden. Detailliertere Informationen sind auf Anfrage jederzeit erhältlich. Stoffliche und toxische Eigenschaften sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.  
Stand 01/17

SynTape® ist eine eingetragene Marke von SynFlex.

