
Isotape® 4638PV3

Isotape® 4638PV3 besteht aus einem Glasfasergewebe mit Silikonklebstoff.

Eigenschaften

Isotape® 4638PV3 besteht aus 125 µm starkem Glasgewebe, verbunden mit Silikonklebstoff. Für den Einsatz in vielen industriellen Hoch-Temperaturanwendungen.

- Hoher Widerstand gegen abrasive Kräfte
- Exzellente mechanische und elektrische Eigenschaften
- Gut formbar, nicht korrodierend
- Flammhemmend
- Hohe Reißkraft
- Erfüllt die MIL-I-19166C Type 7 MIL

Standards

UL-File-Nr.: E315249

Lieferformen

- Breite: ab 2,5 mm in Abstufungen von 0,1 mm
- Kerndurchmesser: 76 mm (3")
- Sonderbreiten auf Anfrage

Farbe

Weiß

Kleber

Silikon

Kleband

Einseitig

Lagerung

12 Monate bei Raumtemperatur. Klebebänder sollten stets kühl und trocken bei ca. 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Die Lagerzeit sollte im Allgemeinen 12 Monate nicht überschreiten.

Allgemein	Einheit	
Typ/ Bestellangabe		Isotape® 4638PV3
Standardfarben		Weiß
Träger		Glasfasergewebe
Trägerstärke	mm	0,125
Klebstoffart		Silikon
Gesamtstärke	mm	0,190
Reißdehnung	%	9
Wärmeklasse		200 °C (N)
Durchschlagspannung	kV	4
Reißkraft	N/cm	235
Klebevermögen / Abziehkraft von der Platte	N/cm	3,9
UL FILE NO.		E315249