
Nr. 1350F-2 von 3M™

3M™ Elektro-Isolierband Nr. 1350F-2 ist ein Polyesterklebeband mit drucksensitivem Acrylatkleber

Eigenschaften

Das bedruckbare 1350F-2 zeichnet sich durch eine hohe Anfangsklebekraft und Reißfestigkeit sowie gute Lösemittel- und Chemikalienbeständigkeit aus. Das Band ist flammhemmend nach UL 510 und bis 130 °C (B) gelistet.

Anwendung

Als Deck- und Zwischenlagenisolation, Abschlussbandage, Umwicklung und Isolierung von Spulen und Drähten. Das Band zeichnet sich durch sein breites Anwendungsspektrum aus, hat UL-Zulassung und ist in vielen UL-Systemen bereits enthalten.

Lieferformen

- Breite: ab 2,5 mm, in Abstufungen von 0,1 mm
- Standardlänge: 66 m
- Kerndurchmesser: 76 mm (3")
- Sonderbreiten auf Anfrage

Kleber

Acrylat

Klebend

Einseitig

Lagerung

Klebebänder sollten stets kühl und trocken gelagert werden bei ca. 15-25 °C unter 65 % relativer Luftfeuchtigkeit.

Eine Besonderheit des 1350F-2 ist die seitens 3M™ zugesicherte Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren.

Allgemein	Einheit	
Typ/ Bestellangabe		1350F-2 von 3M™
Standardfarben		Gelb (1350FY-2), Weiß (1350FW-2)
Träger		Polyester
Trägerstärke	mm	0,05
Klebstoffart		Acrylat
Gesamtstärke	mm	0,083
Reißkraft	N/cm	88
Reißdehnung	%	110
Klebevermögen / Abziehkraft von der Platte	N/cm	3,3
Durchschlagspannung	kV	7
Wärmeklasse		130 °C (B)
UL FILE NO.		E17385 OANZ 2
Elektrolyt. Korrosionskennwert		1,0
Flammhemmend		Gemäß UL 510