

---

## SynTape® 1695

SynTape® 1695 besteht aus einer metallbedampften Polyesterfolie als Trägermaterial mit einem wärmehärtenden Acrylatklebstoff.

---

## Eigenschaften

Hohe Resistenz gegen Chemikalien, Lösungsmittel und Feuchtigkeit.

---

## Anwendung

Als Spließ- und Reflektorklebeband zur Gewebedefekt-Erkennung durch Sensoren, ausbessern und spleißen von Wärmeschutzplanen und Unterplanungen im Gartenbau.

---

## Lieferformen

- Breite: ab 2,5 mm, in Abstufungen von 0,1 mm
- Standardlängen: 66 m Rollen
- Kerndurchmesser: 76 mm (3")
- Sonderbreiten auf Anfrage

---

## Kleber

Acrylat

---

## Kleband

einseitig

---

## Lagerung

6 Monate bei Raumtemperatur. Klebebänder sollten stets kühl und trocken gelagert werden bei ca. 20 °C und 50-60 % relativer Luftfeuchtigkeit. Die Lagerzeit sollte im Allgemeinen 6 Monate nicht überschreiten.

| Allgemein                                  | Einheit |                               |
|--------------------------------------------|---------|-------------------------------|
| Typ/ Bestellangabe                         |         | 1695                          |
| Standardfarben                             |         | Silber                        |
| Träger                                     |         | Polyesterfolie metallbedampft |
| Trägerstärke                               | mm      | 0,025                         |
| Klebstoffart                               |         | Acrylat                       |
| Zugfestigkeit                              | N/cm    | 30                            |
| Gesamtstärke                               | mm      | 0,070                         |
| Reißdehnung                                | %       | 100                           |
| Klebevermögen / Abziehkraft von der Platte | N/cm    | 4,5                           |
| Verarbeitungstemperatur                    |         | -30 °C bis +100 °C            |