
Intertape® 51599

Intertape® 51599 besteht aus einer glasfadenverstärkten Polyesterfolie mit wärmehärtendem Kautschuk als Kleber.

Standards

UL-File-Nr.: E20780

CSA-File-Nr.: LR94980

Lieferformen

- Breite: ab 2,5 mm in Abstufungen von 0,1 mm
- Kerndurchmesser: 76 mm (3")
- Sonderbreiten auf Anfrage

Farbe

Natur

Kleber

Kautschuk - wärmehärtend

Klebend

Einseitig

Lagerung

12 Monate bei Raumtemperatur. Klebebänder sollten stets kühl und trocken bei ca. 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Die Lagerzeit sollte im Allgemeinen 12 Monate nicht überschreiten.

Allgemein	Einheit	
Typ/ Bestellangabe		Intertape® 51599
Standardfarben		Natur
Träger		glasfadenverstärkte Poyesterfolie
Trägerstärke	mm	0,127
Kleberart		Kautschuk wärmehärtend
Gesamtstärke	mm	0,178
Dielektrizitätskonstante (AC, 23 °C, 50 Hz)		1,96
Elektrolyt. Korrosionskennwert		1.0 Direct/A, 1
Brennbarkeitsstufe		BU 2
Wärmeklasse		130 °C (B)
Durchschlagspannung	kV	5
Reißkraft	N/cm	613
Klebevermögen / Abziehkraft von der Platte	N/cm	6,6
Reißdehnung	%	5
Isolationswiderstand	MΩ	10 ⁵
UL FILE NO.		E20780