
Intertape® 4237

Intertape® 4237 ist ein glasfaserverstärktes Polyesterklebeband mit Acrylatkleber.

Eigenschaften

Eine Kombination aus hoch reißfestem Glas-Filament, anschmiegsamem PET-Film und sehr gut haftendem Acrylatkleber ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen es auf Isolation und Zusammenhalt ankommt. 25 µ Polyester stehen hier als Garant für gute Isolation, Punktbelastbarkeit und Abriebfestigkeit. Speziell zum Einsatz in ölgefüllten Transformatoren entwickelt, bietet der wärmehärtende Acrylatkleber nach dem Abbinden eine hohe Widerstandskraft gegen Chemikalien, Lösungsmittel und Alterung, zusammen mit einer hohen elektrischen Festigkeit.

Anwendung

Abkleben von Anschlussleitungen und Zwischenverbindungen, Bandagieren und Bündeln von motor- und Transformatorwicklungen sowie Schutz der Spulen.

Standards

UL-File-Nr.: E20780

CSA-File: LR94980

Übererfüllt als eines der wenigen Klebebänder die Anforderungen der ASTM D3455 "Standard Prüfverfahren für Kompatibilität von Baumaterial mit Isolieröl aus Erdöl".

Lieferformen

- Breite: ab 2,5 mm in Abstufungen von 0,1 mm
- Kerndurchmesser: 76 mm (3")
- Sonderbreiten auf Anfrage

Farbe

Transluzent

Kleber

Acrylat

Kleband

Einseitig

Lagerung

12 Monate bei Raumtemperatur. Klebebänder sollten stets kühl und trocken bei ca. 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Die Lagerzeit sollte im Allgemeinen 12 Monate nicht überschreiten.

| Allgemein | Einheit | |
|--|---------|-----------------------------------|
| Typ/ Bestellangabe | | Intertape® 4237 |
| Standardfarben | | Transluzent |
| Träger | | Polyesterfolie glasfaserverstärkt |
| Trägerstärke | mm | 0,114 |
| Kleberart | | Acrylat wärmehärtend |
| Gesamtstärke | mm | 0,180 |
| Reißdehnung | % | 7 |
| Isolationswiderstand | MΩ | 10 ⁶ |
| Elektrolyt. Korrosionskennwert | | Direct 1.0/A, 1 |
| Wärmeklasse | | 155 °C (F) |
| Durchschlagspannung | kV | 5 |
| Reißkraft | N/cm | 516 |
| Klebevermögen / Abziehkraft von der Platte | N/cm | 4,9 |
| UL FILE NO. | | E20780 |

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese Produktinformation dient nicht als Spezifikation und stellt keine Beschaffenheitsvereinbarung/ Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinne dar. Die angegebenen Daten sind typische Werte, Abweichungen sind aus produktions- als auch anwendungstechnischen Gründen nicht auszuschließen. Diese sind an Fachleute gerichtet, die sie nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine günstigen Ergebnisse und übernehmen keine Verpflichtung oder Haftung für die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt werden. Detailliertere Informationen sind auf Anfrage jederzeit erhältlich. Stoffliche und toxische Eigenschaften sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Stand 07/20

Intertape® ist eine eingetragene Marke der Intertape Polymer Group.

