

---

## Intertape® 54108

Intertape® 54108 besteht aus einer transparenten Polyesterfolie mit einem Kautschukkleber.

---

## Standards

UL-File-Nr.: E20780

---

## Lieferformen

- Breite: ab 2,5 mm in Abstufungen von 0,1 mm
- Kerndurchmesser: 76 mm (3")
- Sonderbreiten auf Anfrage

---

## Farbe

Creme

---

## Kleber

Kautschuk

---

## Kleband

Einseitig

---

## Lagerung

12 Monate bei Raumtemperatur. Klebebänder sollten stets kühl und trocken bei ca. 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Die Lagerzeit sollte im Allgemeinen 12 Monate nicht überschreiten.

Allgemein	Einheit	
Typ/ Bestellangabe		Intertape® 54108
Standardfarben		Creme
Träger		Polyesterfolie
Trägerstärke	mm	0,025
Kleberart		Kautschuk
Gesamtstärke	mm	0,061
Elektrolyt. Korrosionskennwert		1.0 Direct/A, 1
Brennbarkeitsstufe		BU 1
Wärmeklasse		130 °C (B)
Durchschlagspannung	kV	5
Reißkraft	N/cm	44
Klebevermögen / Abziehkraft von der Platte	N/cm	5,5
Reißdehnung	%	100
Isolationswiderstand	MΩ	10 <sup>6</sup>
UL FILE NO.		E20780