
Intertape® 54108

Intertape® 54108 besteht aus einer transparenten Polyesterfolie mit einem Kautschukkleber.

Standards

UL-File-Nr.: E20780

Lieferformen

- Breite: ab 2,5 mm in Abstufungen von 0,1 mm
- Kerndurchmesser: 76 mm (3")
- Sonderbreiten auf Anfrage

Farbe

Creme

Kleber

Kautschuk

Kleband

Einseitig

Lagerung

12 Monate bei Raumtemperatur. Klebebänder sollten stets kühl und trocken bei ca. 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Die Lagerzeit sollte im Allgemeinen 12 Monate nicht überschreiten.

| Allgemein | Einheit | |
|--|---------|------------------|
| Typ/ Bestellangabe | | Intertape® 54108 |
| Standardfarben | | Creme |
| Träger | | Polyesterfolie |
| Trägerstärke | mm | 0,025 |
| Kleberart | | Kautschuk |
| Gesamtstärke | mm | 0,061 |
| Elektrolyt. Korrosionskennwert | | 1.0 Direct/A, 1 |
| Brennbarkeitsstufe | | BU 1 |
| Wärmeklasse | | 130 °C (B) |
| Durchschlagspannung | kV | 5 |
| Reißkraft | N/cm | 44 |
| Klebevermögen / Abziehkraft von der Platte | N/cm | 5,5 |
| Reißdehnung | % | 100 |
| Isolationswiderstand | MΩ | 10 ⁶ |
| UL FILE NO. | | E20780 |